




























TIPOLOGIA Product typology / Produkttypologie Typologie de produit / Tipo de producto	FORMATO Sizes/Maben Dimension /Formato	CONFEZIONE X SCATOLA Packing x box / Verpackung x karton Conditionnement x bo te / Embalaje x caja			CONFEZIONE X PALLET Packing x pallet / Verpackung x palette Conditionnement x palette / Embalaje x palet		
Naturale  $\rightarrow$ 11	cm. 60x60	pz./stk. pcs. 4	m <sup>2</sup> 1,44	kg. 34,85	box/Karton/ bo te 30	m <sup>2</sup> 43,20	Kg. 1.071,50
	inches 24x24	pcs. 4	sq. ft. 15,49	lbs. 76,67	box/ 30	sq. ft. 464,96	lbs. 2.357,30
Rettificato e Lappato  $\rightarrow$ 11	cm. 60x60	pz./stk. pcs. 4	m <sup>2</sup> 1,44	kg. 34,85	box/Karton/ bo te 30	m <sup>2</sup> 43,20	Kg. 1.058,00
	inches 24x24	pcs. 4	sq. ft. 15,49	lbs. 76,67	box/ 30	sq. ft. 464,96	lbs. 2.327,60
Naturale  $\rightarrow$ 10	cm. 30x30	pz./stk. pcs. 12	m <sup>2</sup> 1,080	kg. 24,20	box/Karton/ bo te 48	m <sup>2</sup> 51,84	Kg. 1.187,60
	inches 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	pcs. 12	sq. ft. 11,62	lbs. 53,24	box/ 48	sq. ft. 557,95	lbs. 2.612,72
Rettificato e Lappato  $\rightarrow$ 10	cm. 30x30	pz./stk. pcs. 12	m <sup>2</sup> 1,080	kg. 23,60	box/Karton/ bo te 48	m <sup>2</sup> 51,84	Kg. 1.158,80
	inches 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	pcs. 12	sq. ft. 11,62	lbs. 51,92	box/ 48	sq. ft. 557,95	lbs. 2.549,36
Naturale  $\rightarrow$ 14	cm. 30x30	pz./stk. pcs. 8	m <sup>2</sup> 0,720	kg. 22,50	box/Karton/ bo te 48	m <sup>2</sup> 34,56	Kg. 1.106,00
	inches 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	pcs. 8	sq. ft. 7,74	lbs. 49,50	box/ 48	sq. ft. 371,96	lbs. 2.433,20
Rettificato  $\rightarrow$ 14	cm. 30x30	pz./stk. pcs. 8	m <sup>2</sup> 0,720	kg. 22	box/Karton/ bo te 48	m <sup>2</sup> 34,56	Kg. 1.082,00
	inches 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	pcs. 8	sq. ft. 7,74	lbs. 48,4	box/ 48	sq. ft. 371,96	lbs. 2.380,40
Mosaico  $\rightarrow$ 10	cm. 30x30	pz./stk. pcs. 12	m <sup>2</sup> 1,080	kg. 20,40	box/Karton/ bo te 46	m <sup>2</sup> 49,68	Kg. 964,40
	inches 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	pcs. 12	sq. ft. 11,62	lbs. 44,88	box/ 46	sq. ft. 534,70	lbs. 2.121,68
Rettificato e Lappato  $\rightarrow$ 10	cm. 15x30	pz./stk. pcs. 20	m <sup>2</sup> 0,900	kg. 19,60	box/Karton/ bo te 70	m <sup>2</sup> 63,00	Kg. 1.398,00
	inches 6x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	pcs. 20	sq. ft. 9,68	lbs. 43,12	box/ 70	sq. ft. 678,06	lbs. 3.075,60
Rettificato e Lappato  $\rightarrow$ 10	cm. 15x15	pz./stk. pcs. 40	m <sup>2</sup> 0,900	kg. 19,60	box/Karton/ bo te 70	m <sup>2</sup> 63,00	Kg. 1.398,00
	inches 6x6	pcs. 40	sq. ft. 9,68	lbs. 43,12	box/ 70	sq. ft. 678,06	lbs. 3.075,60
Triangolo Rettificato e Lappato  $\rightarrow$ 10	cm. 15x15	pz./stk. pcs. 12	m <sup>2</sup> 0,135	kg. 3,00	-	-	-
	inches 6x6	pcs. 12	sq. ft. 1,45	lbs. 6,6	-	-	-
Fascia  $\rightarrow$ 10	cm. 7,5x30	pz./stk. pcs. 10	m <sup>2</sup> 0,225	kg. 4,50	-	-	-
	inches 3x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	pcs. 10	sq. ft. 2,42	lbs. 9,9	-	-	-
Riposo  $\rightarrow$ 10	cm. 7,5x30	pz./stk. pcs. 10	m <sup>2</sup> 0,225	kg. 4,6	-	-	-
	inches 3x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	pcs. 10	sq. ft. 2,42	lbs. 10,12	-	-	-
Inserito  $\rightarrow$ 10	cm. 3,5x1,8	pz./stk. pcs. 20	m <sup>2</sup> 0,006	kg. 0,14	-	-	-
	inches 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	pcs. 20	sq. ft. 0,06	lbs. 0,30	-	-	-
Battiscopa  $\rightarrow$ 10	cm. 10x30	pz./stk. pcs. 33	m <sup>2</sup> 0,990	kg. 22,20	-	-	-
	inches 4x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	pcs. 33	sq. ft. 10,65	lbs. 48,84	-	-	-
Battiscopa  $\rightarrow$ 11	cm. 10x60	pz./stk. pcs. 10	m <sup>2</sup> 0,60	kg. 14,50	-	-	-
	inches 4x24	pcs. 10	sq. ft. 6,45	lbs. 31,90	-	-	-
Gradino  $\rightarrow$ 10	cm. 30x30	pz./stk. pcs. 12	m <sup>2</sup> 1,080	kg. 24,20	-	-	-
	inches 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	pcs. 12	sq. ft. 11,62	lbs. 53,24	-	-	-
Gradino  $\rightarrow$ 14	cm. 30x30	pz./stk. pcs. 8	m <sup>2</sup> 0,720	kg. 22,50	-	-	-
	inches 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	pcs. 8	sq. ft. 7,74	lbs. 49,50	-	-	-

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRØS FINE PORCELLANATO NON SMALTATO - Conformi a Norme Europee EN 14411 App. G (Gruppo B1a)**  
**TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE - Conforming to European Standards EN 14411 App. G (Gruppo B1a)**  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG - Gem § den Europäischen Normen EN 14411 App. G (Gruppo B1a)**  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRØS C RAME NON MAILL - Conformes aux Normes Européennes EN 14411 App. G (Gruppo B1a)**  
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO COMPACTO - Conformes con las Normas Europeas EN 14411 App. G (Gruppo B1a)**

	Caratteristica tecnica Physical properties Technische Daten Caractéristique technique Características técnicas	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE VALORES PRESCRITOS	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	EN ISO 10545-3 (ex EN 99)	< 0,5%	medio / average / mittelwert / moyenne / media 0,05%
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	EN ISO 10545-2 (ex EN 98)	<p>¥ Lunghezza e larghezza - Length and width Länge und Breite-Longueur et largeur Longitud y anchura -0.6%</p> <p>¥ Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor -0.5%</p> <p>¥ Rettileità spigoli - Linearity-Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectitudinad de los cantos max -0.5%</p> <p>¥ Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalität - Ortogonalidad -0.6%</p> <p>¥ Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planität - Planitud -0.5%</p> <p>¥ Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - Oberflächeneigenschaften: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote</p>	<p>Naturale non rettificato Rettificato e levigato - 0,05%</p> <p>Conforme - 0,3% - 0,05%</p> <p>Conforming - 0,05%</p> <p>Erfüllt - 0,2%</p> <p>Conforme Conforme Conforming Conforming Erfüllt Erfüllt Conforme</p>
	Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-4 (ex EN 100)	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	± 50 N/mm <sup>2</sup>
	Carico di rottura Modulus of rupture Bruchlast Charge de rupture Carga de rotura		> 1300 N	> 3000 N (formato 30x30)
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	EN ISO 10545-8 (ex EN 103)	+ 9 MK <sup>-1</sup>	6,2 MK <sup>-1</sup>
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux chocs de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura	EN ISO 10545-9 (ex EN 104)	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune alteration Ninguna alteración	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes
	Resistenza chimica Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique Resistencia al ataque químico	EN ISO 10545-13 (ex EN 106)	Secondo le indicazioni del produttore Following producer's guidelines Selon les indications du fabricant Nach der herstellerrichtlinien Según las indicaciones del fabricante	Nessuna alterazione* No alteration* Keine Veränderung nach dem Test* Aucune alteration* Ninguna alteración encontrada*
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Stain resistance of unglazed porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés Resistencia a las manchas del porcelánico compacto	EN ISO 10545-14 (ex EN 122)	Metodica di prova disponibile* Testing method available* Prüfverfahren greifbar* Norme d'essais* Metodología de pruebas disponibles*	Resistenti* Resistant* Widerstandsfähig* Résistants* Resistentes*
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas	EN ISO 10545-12 (ex EN 202)	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration Ninguna alteración encontrada.	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda	EN ISO 10545-6 (ex EN 102)	175 mm <sup>3</sup> max.	medio / average / mittwert / moyenne / media 130 mm <sup>3</sup>
	Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo			Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos.
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables.	Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing / Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée / Ninguna alteración encontrada.
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft Résistance au glissement Resistencia al deslizamiento	Metodo B.C.R.	D.M. n.º 236 14 Giugno 1989 Par. 8.2.2 >0.4	Soddisfacente* Satisfactory* - Befriedigend* Satisfaisant* - Satisfactorio*
		Metodo B.C.R.	REP. CEC 6/81	Soddisfacente* Satisfactory* - Befriedigend* Satisfaisant* - Satisfactorio*
		DIN 51130 DIN 51097	A seconda delle destinazioni Following application area Selon utilisation Je nach Gebrauchsreich Según las utilizations	Vedi il minimale See single tile picture - Siehe einzelnen Abbildungen Voir sous du carreau photo - Vase la foto del producto
		Metodo ASTM (c1028/84)	≥ 0,6	Vedi valori nella tabella specifica See data in the specified chart Siehe Daten auf der angegebenen Tabelle Voir param tres dans le tableau Mirensé los datos en la tabla especificada.

¥ Prove effettuate su Gitana 30x30 Naturale / Tests carried out on natural finish Gitana 30x30 tiles / Die Prüfungen wurden an den naturbelassenen, Fliesen Gitana 30x30 durchgeführt / Test effectués sur Gitana 30x30 finition naturelle / Pruebas realizadas en Gitana 30x30 natural.

\* Si raccomanda di consultare Projects Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo. / It is advisable to refer to our Project Department for all necessary guidelines to a correct use / Wegen korrektes Gebrauchsinweise wird es empfohlen unser Projects Department nachzufragen. / Merci de consulter notre service technique pour les indications à un usage correct. / Se aconseja contactar nuestro departamento técnico para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.